



Sefra VOLLTON- und Dispersionsabtönfarbe



Diszperziós színező és festék, külső- és belsőtéri alkalmazásra.



Termékleírás

- Alkalmazás**
- lakóterek és homlokzatok modern színvilágának kialakításához
 - színezőfesték és színezőpaszta minden kereskedelemben szokásos diszperziós, enyves, latex, fal és mennyezeti festékekhez, valamint műgyanta vakolatokhoz és műanyagokhoz
- Tulajdonságok**
- Időjárásálló, a DIN 53778 szerint dörzsölésálló lehetőleg jobban fényálló, mészálló, nagy fedőképességű, erős színezőképességű, diffúzióképes csapóesőnek és az agresszív gázoknak ellenálló.
 - a bevonati film rugalmas és nem lesz törékeny

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány	Érték/egység	Megjegyzés
Sűrűség		ca. 1,32 g/cm ³	
pH-érték		8,5-9,5	
Konzisztencia		folyékony	

Fenti értékek átlag- illetve közelítő értékek. Mivel termékeink természetes alapanyagokat tartalmaznak, az egyes gyártási tételek között csekély mértékű, a termék alkalmazását nem befolyásoló eltérések adódhatnak.

Termékcsoport műgyanta diszperzió

Szín kb. 40 színárnyalat

Feldolgozás

Figyelmeztetés

A sárga, arany, narancs és piros színek esetében a szerves pigmentek aránya miatt kisebb fedőképesség tapasztalható. Ezért ajánlott, az első rétegnél kb 5-10% fehér beltéri vagy homlokzatfesték hozzákeverése. Az „*“-gal jelölt sárga, arany, narancs és piros színek külsőtérben csak önmagában alkalmazhatók. Világosabb árnyalatok kialakításához a konstanssárga és borvörös színeket alkalmazzuk. Lágýítótartalmú alapfesték nem alkalmazható.



Sefra VOLLTON- und Dispersionsabttöföfarbe

Felhordás	Hengerrel, ecsettel és szórással (alacsony és nagynyomású valamint airless-készülékkel)
Feldolgozási hőmérséklet	ne dolgozzuk fel + 5° C objekt-és levegő hőmérséklet alatt
Hígítás	alaprétegnél max. 10%, fedőrétegnél max. 5% vízzel
Kiadósság	1 liter kb. 5-7 m ² (1 réteg) az alap tulajdonságaitól függően. A pontos kiadósság az adott objektumnál határozható meg.
Munkaeszközök tisztítása	használat után azonnal vízzel.
Alapfelület, alapelőkészítés	Az alap hordképességét meg kell vizsgálni. Az alap legyen száraz, szilárd, szennyeződésektől és elválasztószerektől mentes. Az ilyen alapfelületnél különleges előkészítés nem szükséges. Ettől eltérő alapoknál szakszerű előkészítést kell alkalmazni.
Régi hordképes diszperziós zománccfelületek:	Szennyeződéseket eltávolítani, felületet megtisztítani, felfényesedett felületeket feldurvítani (csiszolás). Alapozás oldószeres mélyalapozóval. Alaposan kiszáradni hagyni.
Régi hordképes műgyanta vakolatok:	Szennyeződéseket eltávolítani, felületet megtisztítani. Alapozás oldószeres mélyalapozóval.
Nem hordképes zománc-, diszperziós felületek és műgyanta vakolatok:	Festékleoldás és tisztítás vízzel vagy nagynyomású mosóval, hagyni jól kiszáradni. Alapozás oldószeres mélyalapozóval.
Mész-, cement- és szilikát festékek:	Az alapról az előzetes rétegeket mechanikailag eltávolítani, megtisztítani. Alapozás oldószeres mélyalapozóval 2-szer, nedvesre a nedvesre módszerrel.
Festetlen mész-, homokkő-falazatok	Kültéri felületeket szilikátfestékkel lefesteni. Amennyiben a felületen sókiválások találhatóak, a festés után nem garantálható ezek újbóli megjelenése, ezért garanciát nem vállalunk.
Új vakolatok (II. és III. habarcs-csoport):	2-4 hétig hagyni öregedni, szennyeződéseket eltávolítani és megtisztítani. Alapozás oldószeres mélyalapozóval.
Régi vakolatok (II. és III. habarcs-csoport):	Szennyeződéseket eltávolítani és megtisztítani. A javításoknak teljesen száraznak, kikeményedettnek kell lenni. Alapozás oldószeres mélyalapozóval.



Sefra

Műszaki adatlap

Sefra VOLLTON- und Dispersionsabttöfnerfarbe

Új nehézbeton:	A felületet megtisztítani, formaleválasztót, zsírokat, viaszokat a felületről eltávolítani (gőzborotva). Hibákat homlokzati glett + 20% cement keverékkel kijavítani. Alapozás oldószeres mélyalapozóval.
Régi nehézbeton:	A felületet megtisztítani, Hibákat homlokzati glett + 20% cement keverékkel kijavítani. Alapozás oldószeres mélyalapozóval.
Klinker falazatok:	Hosszabb ideig hagyni öregedni, szennyeződésekeltávolítani és megtisztítani. Alapozás oldószeres mélyalapozóval. A falazat legyen repedésmentes, száraz és kifugázott.
Mészhomokkő és klinker falazatok	Szennyeződésekeltávolítani és megtisztítani. Alapozás oldószeres mélyalapozóval.
Fa-, különböző fa építőlapok:	Lapokat megtisztítani, a lemosott felületet megcsiszolni. Fafelület alapozóval kezelni.
Hordképes zománc-, és fényes diszperziós bevonatok:	Felületet megtisztítani, feldurvíteni (csiszolni). Alapozás oldószeres mélyalapozóval.
Hordképes diszperziós bevonatok és műgyanta vakolatok:	Megtisztítani
Nem hordképes diszperziós bevonatok és műgyanta vakolatok:	Festékeltávolítóval lemaratni, vízzel lemosni, alapozás oldószeres mélyalapozóval.
Enyves festék bevonatok:	Vízzel alaposan lemosni, hagyni jól kiszáradni, alapozás oldószeres mélyalapozóval.
Rauhfaser, relief, nyomott-, papírtapéták, üvegszövet és textiltapéták:	Előkezelés nélkül átfesteni

Kémiai szabályozási meghatározások

VOC-tartalom	A/a kategória: 30 g/l (2010), ez a termék <30 g/l VOC-t tartalmaz
Tartalmaz:	Tartalmaz benzoizotiazolinon, metilklorizotiazolinon/metilizotiazolinon (3:1) Allergiás reakciókat okozhat.
Biztonsági előírás	Elszennyeződött, átitatódott ruházatot le kell cserélni. Bőrre jutott szennyeződést bő vízzel és szappannal le kell mosni. Szembejutás esetén a szemet vízzel alaposan ki kell öblíteni



Sefra

Műszaki adatlap

Sefra VOLLTON- und Dispersionsabtonfarbe

Hulladékkezelés EWC 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től
Ne kerüljön a csatornába, a talajba vagy a talajvízbe.
Veszélyes hulladék gyűjtőhelyen leadni.
Az üres göngyöleget tartsák szorosan lezárva.

Szállítás Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

Csomagolás

Kiszerezési egységek 250 ml / 750 ml flakon, 2,5 l / 5 l / 12,5 l műanyag oválvödör

Tárolás

Tárolási feltételek Hűvös, de fagymentes helyen, a felnyitott csomagolást jól vissza kell zárni

Útmutatások

Kapcsolt termékek Sefra diszperziós falfestékek

Műszaki tanácsadás Sefra szakemberei kielégítő műszaki tanácsadást nyújtanak
vagy www.sefra.hu

Forgalmazó Sefra-Farben Kft
Kinizsi P. u. 6.
H-9443 Petőháza

Kapcsolat Tel. a fenti címen: +36 (99) 544 650
Mail: info@sefra.hu
www.sefra.hu

A fenti termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmazása alapvetően az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adattalappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.