NOVALUX PREMIUM

Szilárdanyagdús favédölazúr high-solid gyanta bázison, aromamentes

Felhasználás:
- Kültérben nem mértéktartó fáknál
- Mértéktartó fákat (ablak és kültéri ajtók) elötte NOVALUX Imprägniergrund-al kezeljük le
- Beltéri használatra nem alkalmas
- Záró, utolsó rétegként vigyük fel

Elönyei:
- Környezetbarát, aromamentes
- Mélyen behatol az alapba
- Magas UV-ellenállás, vízlepergetö
- Egyenletes lazúrkép nagy felületeken is
- Kiadós

Fö tulajdonságok:		**Balesetmegelözés, egészsegvédelem:**
Terméktípus	Favédölazúr, UV-védelemmel, aromamentes	Börrel, szemmel való érintkezést, lenyelést mellözzük. Jól szellözö helyen alkalmazzuk. Kövessük a csomagoláson feltüntetett biztonsági útmutatóban leírtakat. Védelmi intézkedéseket tartsuk be. **Környezettoxikai tulajdonságok:** A terméket ne használjuk játékszereken, gyermekbútorokon és más tárgyakon ami közvetlenül élelmiszerrel vagy ivóvízzel érintkezik. **Hulladék eltávolítása:** Kövessük a biztonsági adatlapon és a cimkén leírt utasításokat.
Színtónusok	Mintakártya szerint, egymással keverhetö	
Fényesség	Selyemfényü	
Kötöanyag	Speciális high-solid gyanta	
Higítás	Felhasználásra kész, ne higítsuk. A munkaeszközöket rögtön használat után lakkbenzinnel tisztítsuk.	
Csomagolás	2,5l , 10l –es kiszerelésben	
Tulajdonságok	Csökkentett oldószer tartalmú favédölazúr high-solid gyanta bázison, aromamentes	
Feldolgozás	Kenés. Használat elött jól keverjük fel	
Technikai adatok:		
Viszkozitás	thixotrop	
Szilárdanyagtartalom	Min. 65%-a a teljes tömegnek	
Sürüség	Kb. 0,95 g/cm^3, színtónustól függöen	
Kiadósság	13-15 m^2/l megmunkálandó felületektöl függöen lehetnek eltérések	
Száradás (23℃-nál és 50%-os levegöpáratartalomnál)	Porszáraz: 3-5 óra után Átkenhetö: 10-12 óra után Kiszáradt: 16 óra után	
Megmunkálási hömérséklet	5-35℃	

Alkalmazási példa:
Zsír, viasz és pormentes felületen melynek nedvességtartalma max. 15%. Gyantadús fafajtákat elöször nitrohigítóval mossuk le. Már meglévö alapozásokat csiszoljuk meg, hogy a lazúr jobban tapadjon.

A fa védelme érdekében Novalux Imprägniergrund-al (Impregnáló alap) való elökezelés ajánlott. 24 óra után a fát gyengén csiszoljuk meg és a NOVALUX PREMIUM-ból 2 réteget vigyünk fel. Száradási idö a két réteg között 8-12 óra ez függ a levegöhömérséklet és a levegö páratartalmától.

Ùtmutató:
Magas levegöpáratartalom (75% felett) és alacsony hömérséklet (10℃ alatt) meghosszabíthatják a száradási idöt. Rendszerstruktúra:
1. Novalux Imprägniergrund– ajánlott
2. Novalux Premium – elsö bevonat
3. Novalux Premium – záró bevonat

Adatlap érvényessége: 2005.06.16-tól
Ez az adatlap megjelenése óta minden elözö technikai és biztonsági útmutató elveszti érvényességét.

A fenti adatok, tulajdonságok és felhasználási útmutató a mi legjobb tudásunk, fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink szerint vannak megadva. A sokoldalú felhasználási terület miatt minden egyes apró részlet bemutatása, ismertetése nem lehetséges, ezért felelösséget és kötelezettséget nem tudunk vállalni. A termék tulajdonsága az alapaljzattól függ. Egy új termékleírás megjelenése után a régi elveszti érvényességét.