



Supersil homlokzatfesték



Időjárásálló, csapóesőnek ellenálló, eső- és szennyeződés lepergető, polisziloxán-erősített töltőképes homlokzatfesték ásványi jelleggel, nagy páraáteresztőképességgel. Ellenáll a mikroorganizmus szennyeződéseknek, enyhén tixotróp.



Termékleírás

- Alkalmazás**
- kültérben
 - vakolatra és minden ásványi alapfelületre
 - szilikongyanta alapú és jól tapadó diszperziós festékekre
 - jó állapotú hőszigetelő rendszerekre
 - az alapra és a rétegfelépítésre vonatkozó előírásoknál a műszaki adatlap utasításait kell figyelembe venni

- Tulajdonságok**
- magas időjárásállóság
 - nagy víztaszító képesség
 - magas diffúziós képesség
 - filmvédelem az algák és gombák ellen
 - nagy fedőképesség
 - polisziloxán-erősített
 - feszültségszegény
 - lúgálló, ellenáll az agresszív levegőszennyeződésnek
 - kiváló feldolgozási tulajdonságok
 - jó tisztíthatóság
 - környezetkímélő

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány	Érték/egység	Megjegyzés
Sűrűség		1,65 – 1,70 g/cm ³	
Kiadósság		300 – 500 g/m ²	
Fényesség	EN 13 300	matt	
Vízáteresztési arány (w-érték)	EN 1062-1	Oszt. 3., alacsony	0,08 kg/m ²
Páradiffúziós érték (sd-érték)	EN 1032-1	Oszt. 1., magas	0,03 m
Maximális szemcseméret	EN 13 300		finom

Fenti értékek átlag- illetve közelítő értékek. Mivel termékeink természetes alapanyagokat tartalmaznak, az egyes gyártási tételek között csekély mértékű, a termék alkalmazását nem befolyásoló eltérések adódhatnak.



Supersil homlokzatfesték

Termékcsoport homlokzatfesték

Szín fehér

Feldolgozás

Rétegfelépítés

Alapozás:
az alapfelület típusa és állapota szerint Sefra Silikonharz Grundfestiger-rel

Köztes réteg:
Sefra Supersilt vízzel, illetve a termékspecifikus tulajdonságok megőrzése érdekében Sefra Silikonharz Grundfestigerrel hígítani

Befejező réteg:
Sefra Supersilt vízzel, illetve a termékspecifikus tulajdonságok megőrzése érdekében Sefra Silikonharz Grundfestigerrel hígítani

A hígítás az alapfelület állapotától és a felhordás módjától függ. Az optimális beállítást a helyszínen kell meghatározni. A terméknek esetlegesen Sefra Silikonharz Grundfestiger alapozóval történő hígítása nem helyettesítheti a szükséges alapozást.

Figyelem:
A felületi javításoknál fellépő eltérések sok tényezőtől függenek (szerszám, hígítás, nedvszívóképesség.) és az eredeti anyag felhasználásakor elkerülhetetlenül előfordulhatnak.

Felhordás

Hengerrel, ecsettel és Airless-szórással lehet feldolgozni.

Airless-felhordás:
Fúvóka típus: HEA ProTip
Fúvóka méret: 421
Pisztolyszűrő: fehér
Szórási nyomás: 120 bar

A rétegfelépítésnél ügyeljünk arra, hogy egy ütemben, nedves-nedvre módon hordjuk fel, ezáltal a látható toldások elkerülhetőek.

Feldolgozási hőmérséklet ne dolgozzuk fel + 8° C objekt- és levegő hőmérséklet alatt

Színezhetőség

Pasztell árnyalatokban Sefra Vollton- und Abtönpasten-val színezhető, vagy a Sefra színkeverő rendszerben a Sefra Servicecenterekben számos árnyalatban kikeverhető

Színstabilitás:
Az alapfelületek erősen eltérő lúgossága, eltérő nedvszívóképessége és minősége a bevonat foltosodásához és/vagy színárnyalati eltérésekhez vezethet.

Töltőanyag-törés:
A bevonat felületének mechanikai igénybevétele a sötét, intenzív színárnyalatoknál az alkalmazott természetes töltőanyagok miatt kifehéredésben jelentkező színárnyalat változáshoz vezethet.



Supersil homlokzatfesték

Színárnyalat pontosság:

A felület kémiai és/vagy fizikai tulajdonságainak eltérő jellegéből fakadó esetleges egyenletes színárnyalati pontosságért és foltmentességért nem vállalunk felelősséget

Hígítás

Vízzel lehet hígítani. Mindazonáltal a termékspecifikus tulajdonságok megőrzése érdekében Sefra Silikonharz Grundfestiger-t javasolt alkalmazni

Kiadósság

<u>Felhordási mód</u>	<u>ca. anyagszükséglet</u>
<u>rétegenként</u>	<u>200 - 300 g/m²</u>

Az anyagszükséglet többek között függ az alkalmazott szerszámtól, a felület szívóképességétől és a konzisztenciától. A megadott értékek csak orientációul szolgálnak. A pontos kiadósság az adott objektumnál határozható meg.

Száradás, átfesthetőség

+23°C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalom alatt felületi száraz és átfesthető ca. 6 óra múlva. Alacsonyabb hőmérséklet és/vagy magasabb páratartalom a száradási időt növelheti.

Munkaeszközök tisztítása

használat után azonnal vízzel.

Alapfelület

Az alap hordképességét meg kell vizsgálni. Az alap legyen száraz, szilárd, szennyeződésektől, gombásodástól, mézcsurgásréteg-, porosodás- és elválasztószerektől mentes. Meglévő réti rétegeket alkalmasság, tapadó- és hordképesség szempontjából meg kell vizsgálni. Utánvakolt helyeknek jó kiszáradtnak kell lenni. A hőszigetelő rendszerek esetében csak a biztosan intakt állapotúakat szabad átfesteni. A hibás helyeket szakszerűen ki kell javítani (ÖNORM B6410, C. mell.). Erősen nedvszívó vagy porló alapfelületeket Sefra Silikonharz Grundfestiger alapozóval előkezelni. Hőszigetelő rendszereknél (EPS-szigetelés) az oldószertartalmú alapozók használata tilos!

Takarási előkészítés

A festendő felület környezetét, különösen üveg, kerámia, zománcbevonatok, klinkertégla, természetes kövek, és fémfelületek esetén le kell takarni. A kifröccsent festéket vízzel azonnal távolítsuk el.

Összeférhetőség

A termékre jellemző tulajdonságok megtartása érdekében más termékekkel nem lehet összekeverni

Kémiai szabályozási meghatározások

VOC-tartalom

A/c kategória: 40 g/l (2010), ez a termék <40 g/l VOC-t tartalmaz

Tartalmaz:

EUH 208 „tartalmaz: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chlor-2-Methyl-4-isothiazolin-3-on és 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on keveréke. Allergiás reakciókat okozhat“. Bőrirritáció és kiütések estén orvoshoz fordulni/orvosi tanácsot kérni.



Supersil homlokzatfesték

Biztonsági előírás

Ez a termék a vonatkozó törvény szerint nem minősül veszélyes készítménynek ezért nem jelölésköteles. Mindazonáltal a vegyi anyagoknál szokásos elővigyázatossági és higiéniai előírásokat be kell tartani. Gyermekektől elzárva tartandó. Szembejutást és bőrre kerülést kerülni (védőeszközök).

Hulladékkezelés

EWC 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től
Ne kerüljön a csatornába, a talajba vagy a talajvízbe.
Veszélyes hulladék gyűjtőhelyen leadni.
Az üres göngyöleget tartsák szorosan lezárva.

Szállítás

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

Csomagolás

Kiszerezési egységek

1 kg / 8 kg és 15 lit ovál műanyagvödör

Tárolás

Tárolási feltételek

Hűvös, de fagymentes helyen, direkt napsugárzástól védve tárolva eredeti zárt csomagolásban 12 hónapig eltartható.
A felbontott csomagolású terméket gondosan visszazárni és mielőbb felhasználni.

Útmutatások

Kapcsolt termékek

Sefra Silikonharz Grundfestiger
Fassadenstreicher ecset, Malerstreif Kleinlackierwalze henger, Malerstreif Fassaden-Farbwalze henger, Wagner SuperFinish 33 Plus

Műszaki tanácsadás

Sefra szakemberei kielégítő műszaki tanácsadást nyújtanak
vagy www.sefra.hu

Forgalmazó

Sefra-Farben Kft
Kinizsi P. u. 6.
H-9443 Petőháza

Kapcsolat

Tel. a fenti címen: +36 (99) 544 650
Mail: info@sefra.hu
www.sefra.hu

A fenti termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága alapvetően az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adattalappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.