



Sefra Kristall Matt



Akrilpolimer diszperzió és speciális adalékanyagok, matt, átlátszó film, egyszerű, dörzsölésmentes tisztítás.



Termékleírás

- Alkalmazás**
- belső térben
 - erős igénybevételnek kitett diszperziós festék bevonatok védelme előterek, folyosók, csarnokok, lépcsőházak (óvodák, iskolák, kórházak)
 - erős színárnyalatú bevonatok védelme
 - magas minőségű diszperziós bevonatok átfestésére

- Tulajdonságok**
- önálló befejező réteggént alkalmazható
 - feldolgozáskész, nem szabad hígítani, használat előtt alaposan átkeverni
 - felhordáskor tejszerű bevonatot képez, ami kiszáradás után a száraz alapon átlátszó lesz
 - mosásálló diszperziós bevonatok átfestésére nem alkalmas (lepergés, leoldódás lehetséges)
 - átszárad és kikeményedik 7-28 nap múlva, csak ezután lehet tisztítani nem dörzsölő tisztítószerrel
 - alacsony hőmérséklet és magas páratartalom a száradást meghosszabbítja
 - dekoratív technikáknál, mint záró- és védőréteg alkalmazható

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány	Érték/egység	Megjegyzés
Sűrűség		1,0 – 1,10 g/cm ³	
Fényesség	EN 13 300	Osztály 1-2	
Mosásállóság	EN 13 300	Osztály 1-2.	

Fenti értékek átlag- illetve közelítő értékek. Mivel termékeink természetes alapanyagokat tartalmaznak, az egyes gyártási tételek között csekély mértékű, a termék alkalmazását nem befolyásoló eltérések adódhatnak.

Termékcsoport beltéri falvédő festék

Szín színtelen

**Sefra**

Műszaki adatlap

Sefra Kristall Matt

Feldolgozás

Rétegfelépítés

Alapozás:
felhordás előtt az alapfelületet egy magas minőségű diszperziós festékkel kell lefesteni. A bevonatnak teljesen meg kell száradni (nem teljesen átszáradt alapfelület a Kristall matt felhordása után foltképződéshez vezethet)

Alapréteg:
2 x diszperziós bevonat a kívánt színben

Befejező réteg:
1 x Sefra Kristall matt

Felhordás

Hengerrel, ecsettel

Feldolgozási hőmérséklet

ne dolgozzuk fel + 5° C anyag, objekt és levegő hőmérséklet alatt. (T= +20°C, rel. páratartalom 65%)

Kiadósság

Elméleti érték egyszeri rétegnél 6-8 m²/liter. A gyakorlati érték az adott felülettől függ.

Száradás, átfesthetőség

Száraz 4-6 óra, teljesen átkeményedik 7 nap múlva

Munkaeszközök tisztítása

használat után azonnal vízzel.

Kémiai szabályozási meghatározások

VOC-tartalom

A/i kategória: 200 g/l (2010), ez a termék max. 67 g/l VOC-t tartalmaz

Tartalmaz:

Akril polimer diszperzió, speciális adalékanyagok

Biztonsági előírás

Ez a termék a vonatkozó törvény szerint nem minősül veszélyes készítménynek

Hulladékkezelés

EWC 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től
Ne kerüljön a csatornába, a talajba vagy a talajvízbe.
Veszélyes hulladék gyűjtőhelyen leadni.
Az üres göngyöleget tartsák szorosan lezárva.

Szállítás

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

Csomagolás

Kiszerezési egységek

2 lit ovál műanyagvödör



Műszaki adatlap

Sefra Kristall Matt

Tárolás

Tárolási feltételek

Szobahőmérsékleten (+5 és +35°C között), száraz helyen tárolva eredeti zárt csomagolásban a vödrön jelzett ideig eltartható.

Útmutatások

Műszaki tanácsadás

Sefra szakemberei kielégítő műszaki tanácsadást nyújtanak vagy www.sefra.hu

Forgalmazó

Sefra-Farben Kft
Kinizsi P. u. 6.
H-9443 Petőháza

Kapcsolat

Tel. a fenti címen: +36 (99) 544 650
Mail: info@sefra.hu
www.sefra.hu

A fenti termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága alapvetően az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adattalappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.