



Meteor



Tompamatt, vízzel hígítható beltéri falfesték, jó fedőképesség, könnyű feldolgozhatóság.

Nedves-törlésállóság: Kl. 3,

Kontrasztarány: Kl. 2, az EN 13 300 szerint



Termékleírás

- Alkalmazás**
- belső térben
 - hordképes új és régi alapfelületekre, mint vakolat, beton, gipszvakolat, gipszkarton, rauhfaser
 - falra és mennyezetre új építésnél és felújításnál
 - a alapfelületre vonatkozó követelményeket és a rétegfelépítést a műszaki adatlap szerint vegyük figyelembe.

- Tulajdonságok**
- topmamatt
 - vízzel hígítható
 - nagy fedőképesség
 - nagy fehérség
 - emissziószegény és lágýítómentes
 - kitűnő feldolgozási tulajdonságok
 - jó tisztíthatóság
 - környezetkímélő

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány	Érték/egység	Megjegyzés
Sűrűség		1,54 – 1,58 g/cm ³	
Kiadósság		200 – 300 g/m ²	
Fényesség	EN 13 300	tompamatt	
Nedves-törlésállóság	EN 13 300	Osztály 3.	
Kontrasztarány	EN 13 300	Oszt. 2	
Maximális szemcseméret	EN 13 300	finom	

Fenti értékek átlag- illetve közelítő értékek. Mivel termékeink természetes alapanyagokat tartalmaznak, az egyes gyártási tételek között csekély mértékű, a termék alkalmazását nem befolyásoló eltérések adódhatnak.

Termékcsoport beltéri falfesték

Szín fehér



Meteor

Feldolgozás

Rétegfelépítés

Alapozás:
az alapfelület típusa és állapota szerint
Sefra Grundfestiger -> egyenletes nedvszívóképesség kialakításához
Sefra Hydrosol -> az alap megszilárdításához

Köztes réteg:
Sefra Meteor ca. 10 % vízzel hígítva

Befejező réteg:
Sefra Meteor ca. 5 % vízzel hígítva

A hígítás az alapfelület állapotától és a felhordás módjától függ. Az optimális beállítást a helyszínen kell meghatározni. A terméknek esetlegesen Grundfestiger LF vagy Hydrosol alapozóval történő hígítása nem helyettesítheti a szükséges alapozást.

Figyelem:
A felületi javításoknál fellépő eltérések sok tényezőtől függenek (szerszám, hígítás, nedvszívóképesség.) és az eredeti anyag felhasználásakor elkerülhetetlenül előfordulhatnak.

Felhordás

Hengerrel, ecsettel és Airless-szórással lehet feldolgozni.

Airless-felhordás:
Fúvóka típus: HEA ProTip
Fúvóka méret: 419
Pisztolyszűrő: fehér
Szórási nyomás: 120 bar

A rétegfelépítésnél ügyeljünk arra, hogy egy ütemben, nedves-nedvre módon hordjuk fel, ezáltal a látható toldások elkerülhetőek.

Feldolgozási hőmérséklet

ne dolgozzuk fel + 5° C objekt- és +10° C levegő hőmérséklet alatt

Színezhetőség

Pasztell árnyalatokban Sefra Vollton- und Abtönpasten-val színezhető, vagy a Sefra színkeverő rendszerben a Sefra Servicecenterekben számos árnyalatban kikeverhető

Színstabilitás:
Az alapfelületek erősen eltérő lúgossága, eltérő nedvszívóképessége és minősége a bevonat foltosodásához és/vagy színárnyalati eltérésekhez vezethet.

Figyelem:
A felületi javításoknál fellépő eltérések sok tényezőtől függenek (szerszám, hígítás, nedvszívóképesség.) és az eredeti anyag felhasználásakor elkerülhetetlenül előfordulhatnak.

Hígítás

szükség esetén tiszta vízzel (max. 10%)



Meteor

Kiadósság	<u>Felhordási mód</u>	<u>ca. anyagszükséglet</u>
	<u>rétegenként</u>	<u>150 - 180 g/m²</u>

Az anyagszükséglet többek között függ az alkalmazott szerszámtól, a felület szívóképességétől és a konzisztenciától. A megadott értékek csak orientációt szolgálnak. A pontos kiadósság az adott objektumnál határozható meg.

Száradás, átfesthetőség	+23°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom alatt felületi száraz és átfesthető ca. 4-6 óra múlva. Alacsonyabb hőmérséklet és/vagy magasabb páratartalom a száradási időt növelheti. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell!
--------------------------------	--

Munkaeszközök tisztítása	használat után azonnal vízzel.
---------------------------------	--------------------------------

Alapfelület	Az alap hordképességét meg kell vizsgálni. Az alap legyen száraz, szilárd, szennyeződésektől és elválasztószerektől mentes. A friss vakolat legalább 4 hetes legyen. Erősen nedvszívó vagy porló alapfelületeket Sefra Grundfestiger, vagy Hydrosol alapozóval előkezelni. Szakszerű előkészítés után minden fent említett alapra felhordható. Enyves festéket maradéktalanul el kell távolítani. ÖNORM B 2230 szabvány irányadó.
--------------------	---

Takarási előkészítés	A festendő felület környezetét, különösen üveg, kerámia, zománcbevonatok, klinkertégla, természetes kövek, és fémfelületek esetén le kell takarni. A kifröccsent festéket vízzel azonnal távolítsuk el.
-----------------------------	---

Összeférhetőség	A termékre jellemző tulajdonságok megtartása érdekében más termékekkel nem lehet összekeverni
------------------------	---

Kémiai szabályozási meghatározások

VOC-tartalom	A/a kategória: 30 g/l (2010), ez a termék < 30 g/l VOC-t tartalmaz
---------------------	--

Tartalmaz:	EUH 208 „tartalmaz: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chlor-2-Methyl-4-isothiazolin-3-on és 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on keveréke. Allergiás reakciókat okozhat“. Bőrirritáció és kiütések estén orvoshoz fordulni/orvosi tanácsot kérni.
-------------------	---

Biztonsági előírás	Ez a termék a vonatkozó törvény szerint nem minősül veszélyes készítménynek ezért nem jelölésköteles. Mindazonáltal a vegyi anyagoknál szokásos elővigyázatossági és higiéniai előírásokat be kell tartani. Gyermekektől elzárva tartandó. Szembejutást és bőrre kerülést kerülni (védőeszközök).
---------------------------	---

Hulladékkezelés	EWC 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től Ne kerüljön a csatornába, a talajba vagy a talajvízbe. Veszélyes hulladék gyűjtőhelyen leadni.
------------------------	---



Sefra

Műszaki adatlap

Meteor

Az üres göngyöleget tartsák szorosan lezárva.

Szállítás

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

Csomagolás

Kiszerezési egységek

15 lit ovál műanyagvödör

Tárolás

Tárolási feltételek

Hűvös, de fagymentes helyen, direkt napsugárzástól védve tárolva eredeti zárt csomagolásban 12 hónapig eltartható.

A felbontott csomagolású terméket gondosan visszazárni és mielőbb felhasználni.

Útmutatások

Kapcsolt termékek

Sefra Grundfestiger, Sefra Hydrosol
Laposecset - der Grüne, Malerstreif Kleinlackierwalze henger, Malerstreif exquisit Farbwalze henger 21 mm szálhossz, Wagner ProSpray 3.31 vagy Wagner SuperFinish33

Műszaki tanácsadás

Sefra szakemberei kielégítő műszaki tanácsadást nyújtanak vagy www.sefra.hu

Forgalmazó

Sefra-Farben Kft
Kinizsi P. u. 6.
H-9443 Petőháza

Kapcsolat

Tel. a fenti címen: +36 (99) 544 650
Mail: info@sefra.hu
www.sefra.hu

A fenti termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága alapvetően az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.