



## Műszaki Adatlap

### **SEFRA**

Sefra-Farben Kft.  
Mátyás király u. 5.  
H-9443 Petőháza  
Tel: +36 99 544 650  
Fax: +36 99 544 659  
e-mail: [sefra@externet.hu](mailto:sefra@externet.hu)

### **Biomin beltéri falfesték**

<b>Termékleírás:</b>	Matt, beltéri szilikátfesték, jó fedőképesség, (kontrasztarány osztály 1), emissziószegény, oldószer- és lágýítómentes, nagy vízgőzáteresztőképesség (sd<0,01 m)
<b>Szín:</b>	Fehér
<b>Felhasználási terület:</b>	Nagyértékű festék műemlékvédelmi épületek, óvodák, orvosi rendelők, iskolák stb. Beltéri festésére. Különösen alkalmas ásványi felületek, mint vakolat, beton, gipszkarton megfelelő alapozás utáni festésére.
<b>Kötőanyag:</b>	Káli-vízüveg stabilizátorokkal
<b>Hígítószer:</b>	Sefra Silikat Grundfestiger
<b>Színezhetőség:</b>	Pasztell színekben Sefra Silikat Voll- und Abtönfarbe-val. Sötétebb színekben gyári színbeállítás szükséges.
<b>Feldolgozás:</b>	Ecsettel és hengerrel és szórással (airless: dűzni: 421-521, szűró: fehér, 50 mash))
<b>Alap:</b>	Az alap hordképességét megvizsgálni, az alap legyen tiszta, száraz és hordképes. Erősen nedvszívó alapokat SEFRA Silikatgrundfestiger LF-vel alapozni.. Szakszerű előkészítés után minden fent említett alapra felhordható. Enyves festéket maradéktalanul távolítsuk el. Nem szívó alapok, mint pl. régi diszperziós bevonat, Raufaser-festék, és tapéták alapozás nélkül átfesthetők .
<b>Rétegfelépítés</b>	Alaprétagnél kb. 10 % -os, a befejező rétegnél kb. 5 %-os hígítást alkalmazunk.
<b>Kiadósság rétegenként:</b>	200-300 g/m <sup>2</sup> . Irányérték sima vakolatra, amely a helyi adottságok és vakolatszerkezet függvényében változhat. Kötelező érvényű kiadósságot csak az objektum ismeretében lehet közölni..
<b>Feldolgozási hőmérséklet:</b>	Legalább + 5° C és 65 %-os páratartalom mellett felületi száraz és átfesthető 4-6 óra múlva.
<b>Munkaeszközök tisztítása:</b>	Használat után azonnal vízzel.
<b>Tárolás:</b>	Hűvös, de fagymentes helyen. A felnyitás után lehetőleg hamar használjuk el (környeztkímélő konzerválószer tartalmaz).
<b>Kiszereles:</b>	25 kg
<b>Szállítás:</b>	Különleges intézkedések nem szükségesek
<b>VOC-tartalom:</b>	Kat. (A/a) 75 g/lit (2007) 30 g/lit (2010). Ez a termék <30 g/lit tartalmaz..
<b>Megsemmisítés:</b>	Csak teljesen kiürített csomagolóanyagot adjunk le újrahasznosításra. A beszáradt anyagmaradék építési vagy háztartási hulladékként kezelendő. A nem beszáradt festéket tartalmazó csomagolóanyagokat hatóságilag ellenőrzött hulladékkezelőnél leadni.

A nevezett termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága az alap tulajdonságainak függvénye. .A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.