



**DEKOROL Alkydgrund**  
Univerzálisan felhasználható mügyanta alapozó, aromamentes

**Felhasználás:**

- Bel- és kültérre
- Különösen fa és vas alapokra alkalmas. Alkalmazása nem vasfémeken nem ajánlott

**Előnyei:**

- Környezetbarát
- Jó állóképesség
- Jó csiszolhatóság
- Jó fedőképesség
- Tökéletes kitöltőképesség
- Ólom és krómmentes

<b>Fő tulajdonságok:</b>		<p><b>Balesetmegelőzés, egészségvédelem:</b> Bőrrel, szemmel való érintkezést, lenyelést mellőzzük. Jól szellőző helyen alkalmazzuk. Kövessük a csomagoláson feltüntetett biztonsági útmutatóban leírtakat. Védelmi intézkedéseket tartsuk be.</p> <p><b>Környezettoxikai tulajdonságok:</b> A terméket ne használjuk játékszereken, gyermekbútorokon és más tárgyakon ami közvetlenül élelmiszerrel vagy ivóvízzel érintkeznek.</p> <p><b>Hulladék eltávolítása:</b> Kövessük a biztonsági adatlapon és a címkén leírt utasításokat.</p>
Terméktípus	Mügyantaalap, aromamentes	
Szintónusok	Fehér, fekete, barna, zöld, sárga	
Fényesség	Matt	
Kötőanyag	Speciális alkydgyanta aromamentes benzinben.	
Hígítás	Sefra hígító	
Csomagolás	750 ml , 2,5l-es kiserelésben	
Alkalmazási példa	Fa és vas bel- és kültéri alapozására.	
Tulajdonságok	Könnyű megmunkálás, jó fedőképesség, kiadós, vízlepergető, jó tapadás, cseppmentes, jó csiszolhatóság, tökéletes kitöltőképesség.	
Feldolgozás	Kenés, mártás, szórás	
<b>Technikai adatok:</b>		
Viszkozitás	60-75 s (DIN pohár, fuvóka 6mm)	
Szilárdanyagtartalom	Kb. 70%	
Sűrűség	Kb. 1,2 g/cm <sup>3</sup> , szintónustól függ	
Kiadósság	8-10 m <sup>2</sup> /l	
Száradás	Porszár: kb. 2 óra után Ragadásmentes: kb. 5 óra után Átkenhető: kb. 24 óra után	
Tapadás	Nyers fát először Novalux Imprägniergrund-al kezeljük le.	
Ajánlott rétegsűrűség	Kb. 25- 30 µm (száraz)	

**Alkalmazási példa:**

Az alap legyen száraz, tiszta, porzsír-, olaj- és viaszmentes. A felületet megmunkálás előtt jól csiszoljuk meg. Régi festett felületek tartóképeségét ellenőrizzük.

**Faalapozás:**

A faalap legyen gyantamentes, jól lecsiszolt, megengedett fanedvesség tartalom 12%.

Gyantadús fajtákat megmunkálás előtt nitrohigítóval mossuk le.

1. lépés: a fát megfelelő alapozóval impregnáljuk (Novalux

Imprägniergrund) száradás 24 óra ezután csiszoljuk meg a felületet.

2. lépés: a Dekorol Alkydgrund-ból 1-2 réteget vigyünk fel száradás 24 óra. Ezután vigyünk fel 1-2 réteg fedőlakkot pl.: Dekorol Universallack, egyes rétegek száradási ideje 12 óra.

**Fémalapozás:** Az alap legyen rozsdamentes.

1 lépés: Rozsdásodásgátlóval alapozzuk le a felületet. Pl.: Ferro Kor.

2. lépés: a Dekorol Alkydgrund-ból 1-2 réteget vigyünk fel alaptól függően. Száradási idő 24 óra. Ezután vigyünk fel 1-2 réteg fedőlakkot pl.: Ferro Industrielack.

**Útmutató:** Magas páratartalom (75% felett) és alacsony hőmérséklet (10 °C alatt) meghosszabbítja a száradási időt. Használat előtt a terméket jól keverjük fel.

Adatlap érvényessége: 2004.01.29-től

Ez az adatlap mecielesenése óta minden előző technikai és biztonsági útmutató elveszti érvényességét.